



KD317

无纺布挡墙胶带 Polyester film + Nonwoven composite tape

产品描述 PRODUCT DISCRIPTION: KD317 是单面背胶的 PET+Nonwoven 胶带。
KD317 is polyester film + nonwoven composite tape, single coated with a acrylic adhesive.

项目	参数
颜色 Color	白色
总厚度 Total thickness (mm)	0.15、0.20、0.25、0.28、0.35
宽度公差 Width tolerance (mm)	±0.2
胶芯内径 Core inner diameter (mm)	76±1
基材 Backing	Polyester film / Non-woven composite
胶型 Adhesive	Acrylic 丙烯酸
抗张强度 Tensile strength	3.2KN/m
断裂伸长率 Elongation (at break)	10~30%
剥离强度 Peeled strength	≥160N/m
介电强度 Dielectric strength	≥5.6KV (GB7752-87)
绝缘电阻 Insulation resistance	1.0x10 ⁶ 欧
电解腐蚀系数 Electrolyte erodent coefficient	0.98
温度 Temperature Class	-10℃~130℃
阻燃级别 Flame retardant	2 级
耐溶性 Endurance dissolvent	特级胶带耐任何化学溶剂,一级耐二甲苯、醋酸乙酯
耐候性 Endurance weather	根据 UL510 标准存放 100 小时保持胶带不变
耐寒性 Endurance cold	≥-10℃
库存条件 Deposited qualification	温度 25℃, 湿度 70%RH
库存有效时间 Deposited period of validity	密封 1 年
应用范围 Be used for	变压器、电机、整流器等特殊部分的绝缘保护, 挡墙等

安全注意事项: 加热后, 高于 150℃时, 有蒸气放出, 对眼与呼吸道有一定的刺激。皮肤与胶面频繁接触后, 虽无害亦需用清水洗去。勿高温 (≥130℃) 烘烤和置于强酸、强碱内。高温有害分解物 CO、CO₂。胶带使用完, 塑料内芯可回收利用, 废弃胶带尾料应集中处理, 勿燃烧。

This document is based upon KingDays quality system & quality system procedures. KingDays supply a copy to customer after investigating and approval.